

# UNITIKA NYLON6

类型：难燃尼龙

性质	试验条件	试验法 ISO	单位 SI	A 1 0 2 5 G O	
				干透时	吸水时

## <机械性质>

拉伸强度	降伏	ISO 527-1 527-2	MPa	148	110
	破断				
拉伸弹性率			MPa	10800	7000
拉伸歪斜	降伏		%	2.0	2.5
	破断				
弯曲强度		ISO 178	MPa	250	140
弯曲弹性率			MPa	9200	6000
摆锤式冲击强度	无凹口	ISO 179-1	kJ/m <sup>2</sup>	22	31
	带凹口			9	14
洛氏硬度	R 尺度	ISO 2039		118	102

## <热性质>

线膨胀系数		ISO 11359-2	10 <sup>-5</sup> /°C	3.0	
负重绕度温度	1.8MPa	ISO 75-1 75-2	°C	200	
	0.45MPa			215	

## <电气性质>

体积固有电阻		IEC 60093	Ω-m		
耐电压	1mmt	IEC 60243-1	MV/m	25	
比介质常数	10 <sup>6</sup> Hz	IEC 60250		3.8	
介质损耗角正切	10 <sup>6</sup> Hz	IEC 60250		0.020	
耐跟踪性		IEC 60112			

## <其他>

密度		ISO 1183	g/cm <sup>3</sup>	1.64	
吸水率	23°C水中24Hr 23°C × 50%RH 平衡	ISO 62	%	1.0	
注塑收缩率 (3.2mmt)	流动方向 直径方向	敝公司试验法	%	0.2 0.7	
燃烧性		UL-94		0.87mmt V-0	

(注) 上述物性值为代表物性值, 并非针对材料规格的最低保证值。