

UNITIKA NYLON6

タイプ： 通导电性ナイロン

性质	试验条件	试验法 I S O	单位 S I	E X - 1 0 2 0 K	
				干透时	吸水时

<机械性质>

拉伸强度	降伏	ISO 527-1 527-2	MPa	54	40
	破断				
拉伸弹性率			MPa	2600	1200
拉伸歪斜	降伏		%	4.0	
	破断			8.0	12
弯曲强度		ISO 178	MPa	80	38
弯曲弹性率			MPa	2500	1100
摆锤式冲击强度	无凹口	ISO 179-1	kJ/m ²	55	NB
	带凹口			7	23
洛氏硬度	R 尺度	ISO 2039		110	80

<热性质>

线膨胀系数		ISO 11359-2	10 ⁻⁵ /°C		
负重绕度温度	1.8MPa	ISO 75-1 75-2	°C	66	
	0.45MPa			147	

<电气性质>

体积固有电阻		IEC 60093	Ω-m	1 × 10 ¹	1 × 10 ¹
耐电压	1mmt	IEC 60243-1	MV/m		
比介质常数	10 ⁶ Hz	IEC 60250			
介质损耗角正切	10 ⁶ Hz	IEC 60250			
耐跟踪性		IEC 60112			

<其他>

密度		ISO 1183	g/cm ³	1.12	
吸水率	23°C 水中 24Hr 23°C × 50%RH 平衡	ISO 62	%	1.3	
				2.0	
注塑收缩率 (3.2mmt)	流动方向	敝公司试验法	%	1.0	
	直径方向			1.2	
燃烧性		UL-94			

(注) 上述物性值为代表物性值, 并非针对材料规格的最低保证值。