


ユニチカスーパーターポリンシリーズ

ユニチカスーパーターポリンは、幅広いニーズに対応するため、高強力ポリエステル原糸を使用した織物に良質な塩化ビニール樹脂を圧着加工し、寸法安定性ととも防水性も高めました。数々の実績と信頼の目印として  マークを今後もあらゆる分野にひろげていきます。

養生シート



[主用途] 建築養生シート・宣伝幕・懸垂幕・各種シート

1類シート **0.42mm厚**

WS 400E (188cm)

[防火物品試験番号] C0890021



2類シート **0.32mm厚**

WS 500E (188cm)

[防火物品試験番号] C0890016



0.30mm厚

WS 550E (188cm)

[防火物品試験番号] C0890023



カラーターポリン

[主用途] 宣伝旗・宣伝幕・横断幕・野積シート・各種シート

US 500 0.52mm厚

137cm(101.105)

185cm(101.103)

オレンジ (101)



ライトグリーン (103)



グレー (105)



US 700 0.70mm厚

137cm

※185cmの製品別注承ります。

オレンジ (101)



グレー (105)



US1000 1.00mm厚

137cm

オレンジ (101)



無毒ターポリン

食品、添加物等の規格基準適合

[主用途] 養殖水槽・貯水槽・各種シート

US 700 0.80mm厚

185cm

ブルー



ダークグリーン



規格性能表

品番	巾(cm)	厚さ(mm)	重量(g/m ²)	引張強度 N/3cm(kgf/3cm)		伸度 (%)		引裂強度 N(kgf)	
				タテ	ヨコ	タテ	ヨコ	タテ	ヨコ
WS 400E	188	0.42	545	1323 (135)	1078 (110)	20	26	196 (20)	176 (18)
WS 500E	188	0.32	425	568 (58)	549 (56)	22	26	90 (9)	58 (6)
WS 550E	188	0.30	400	568 (58)	549 (56)	22	26	83 (8)	54 (5)
US 500	137.185	0.52	630	1180 (120)	1100 (112)	20	26	205 (20)	205 (20)
US 700	137	0.70	840	1470 (150)	1325 (135)	19	28	380 (38)	380 (38)
US 1000	137	1.00	1210	1813 (185)	1715 (175)	20	30	411 (41)	411 (41)
US 700(無毒)	185	0.80	920	1470 (150)	1470 (150)	20	30	539 (55)	539 (55)

●上記データは測定平均値で保証値ではありません。



取扱い上の注意

●ロットNo.による品質、出荷管理について

- ① 膜材料には、ロットNo.がサイドラベル(片側)に記載されております。
- ② ロットNo.で品質、出荷管理をいたしておりますので、縫製された製品には製造番号を付与し、これに使用した膜材料のロットNo.を必ず記録、保存してください。
※ 膜材料のロットNo.の記録がない場合、製品に問題が生じても膜材料の品質証明を行う事が困難になります。
- ③ 品質には万全を期しておりますが、万が一問題が生じましたら、ただちに製造元または販売元に膜材料の品番とロットNo.を必ず連絡してください。

●膜材料使用上の注意

- ① ライスター、パフ等の熱融着による接合の際は、臭気が発生しますので、必ず作業場を換気してください。
- ② 高周波ウエルダーで溶着する際は、溶着部分に通電性を有する物質が付着していると、稀にスパークを起こすことがありますので、ウエルダーバー及び膜材料の溶着部分に付着物の無い状態で溶着してください。
- ③ 膜材料が鉄骨等と直接接触する部分には、必ず補強をしてください。

●膜材料の保管について

高温、多湿場所を避けてください。

●廃棄について

膜材料及び膜材料縫製品を廃棄される際は、下記の方法で処理してください。

- ① 廃棄物処理法、都道府県条例等に従って処理してください。
- ② 認可を受けた産業廃棄物処理業者に処理を委託してください。



ユニチカ株式会社

繊維資材営業部

〒541-8566 大阪市中央区久太郎町4-1-3 TEL.06-6281-5623

〒103-8321 東京都中央区日本橋室町3-4-4 TEL.03-3246-7757

代理店